3004 PROLİKİT

Yarı Elastik Likit Membran

Akrilik reçine esaslı, su bazlı, tek bileşenli ve kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir. Kuru mineral yüzeylere fırça veya ruloyla uygulanarak kaplama altında sürekli, yarı elastik bir membran oluşturur. Pozitif yönden su etkisine maruz kalan seramik altı uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN 1504-2



KULLANIM YERLERİ

• Banyo, duş, tuvalet ve mutfaklarda seramik altında.
• Balkon ve teraslarda koruyucu kaplama altında.
• Kürünü tamamlamış beton ve çimento esaslı sıva/şap yüzeylerinde.
• Su giderlerine uygun eğim verilmiş yatay yüzeylerde ve duvar birleşimlerinde.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Kullanıma hazırdır; ana katlarda su ilavesi gerektirmez.
• Fırça ve ruloyla kolay uygulanır.
• Ek yeri oluşturmadan yüzeyi kesintisiz kaplar.
• Yarı elastik yapısıyla kaplama altında yalıtım sağlar.
• Uygun hazırlanmış yüzeylere yüksek aderans sağlar.
• Köşe ve birleşimlerde uygun fileyle takviye edilebilir.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey sağlam, kuru, temiz ve taşıyıcı olmalıdır. Yağ, toz, pas, parafin ve gevşek parçaları uzaklaştırınız. Boşlukları uygun Terma Tamir Harcıyla onarınız. Yeni beton ve sıvaların 28 günlük kürünü tamamlamasını bekleyiniz. Giderlere doğru eğim sağlayınız. Köşe birleşimlerini uygun pah/bant detayıyla, derin çatlakları uygun mastikle çözünüz.

b) Ürün Hazırlığı:

Ürünü homojen hale getiriniz. Yalnız astar için kaynak tarifine göre %50 su ilave edip 400-600 dev/dak hızda 3-5 dakika karıştırınız. Birinci ve ikinci yalıtım katlarını inceltmeden uygulayınız. Astarın su oranında ağırlık/hacim esası kaynakta belirtilmediğinden teknik servisle teyit ediniz.

c) Uygulama Yöntemi:

Astarı fırça veya ruloyla yaklaşık 200 g/m² sarfiyatla sürünüz. Kuruduktan sonra iki ana katı 1-1,5 mm yaş film kalınlığında uygulayınız. Önceki kat kurumadan sonraki kata geçmeyiniz; kaynak bekleme süresi yaklaşık 4 saattir. Köşe, kenar, çatlak ve birleşimleri ilk katta uygun yalıtım filesiyle takviye ediniz. Tam kür sonrası uygun koruyucu kaplamayla tamamlayınız.

SARFİYAT

Astar: yaklaşık 200 g/m². Oluk ve dereler: 2-3 kg/m². Teraslar: 3-4 kg/m². Sarfiyat yüzey, kalınlık ve uygulama kayıplarına bağlıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Su deposu, yüzme havuzu ve temel yalıtımı için uygun değildir.
• Islak veya nemli zemine uygulamayınız.
• Negatif su basıncı ve açıkta UV maruziyeti için kullanım iddiası yoktur; koruyucu kaplama altında kullanınız.
• Ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C / +30°C olmalıdır.
• İlk 24 saat yağmur ve dondan koruyunuz.
• +23°C'de mekanik dayanım 5 gün, su geçirimsizlik 7 gün, son dayanım 14 gündür; soğukta süreler uzar.
• Yaya trafiği ve mekanik etkiler için koruyucu kaplama gereklidir.

Aletlerin Temizliği:

Aletleri uygulama sonrası suyla temizleyiniz. Sertleşmiş ürün yalnızca mekanik yöntemlerle uzaklaştırılabilir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Görünüm / Renk	Beyaz, kıvamlı sıvı
Ambalaj	20 kg ve 3,5 kg plastik kova
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajda 12 ay.
Depolama	Serin, kuru ve dondan korunan yerde saklayınız. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli üst üste koymayınız. İlk giren ilk çıkar düzenini uygulayınız. Açılmış ambalajı kapatıp 1 hafta içinde kullanınız.

UYGULAMA / TEKNİK BİLGİ

Kimyasal Yapı	Modifiye akrilik polimer reçine
Yoğunluk	~1,36 kg/L *
Elastikiyet	%80 (kaynak değeri; metot verilmemiş)
Yüzey Koruma Süresi	4-5 saat (ilk 24 saat yağmur/dondan koruma)
Katlar Arası	Yaklaşık 4 saat; kat tamamen kurumalı
Yapışma Mukavemeti	≥ 0,8 N/mm² (kaynak beyan tablosu)
Servis Sıcaklığı	-20°C / +80°C *

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:
Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ / Su bazlı akrilik reçine dispersiyonu

GÜVENLİ KULLANIM UYARILARI

Cilt ve göz temasından kaçınınız. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. Ortamı havalandırınız; uygulama sisini solumayınız. İlk yardım ve güvenli kullanım ayrıntıları için ürünün güncel Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
3004 PROLİKİT	
EN 1504-2	
2024.3004.01	
Renk	Beyaz renkli likit
Yoğunluk	1605 ± 50 g/L
Katı Madde İçeriği	%40-80
pH Değeri	7-9
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kimyasal Yapı	Stiren akrilik
Katlar Arası Bekleme	4 saat
Kullanıma Alma	3-7 gün
Yapışma Mukavemeti	≥ 0,8 N/mm²
Sıcaklık Dayanımı	-30°C / +80°C

EN 1504-2
uygun olarak üretilmiştir.

Beton yüzey koruma ürünleri

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
3004 PROLİKİT
Ekim 2026 • Türkçe