3006 PROLİKİT MAX UV

Süper Elastik Likit Membran

3006 PROLİKİT MAX UV; elastomerik akrilik reçine esaslı, su bazlı, tek bileşenli ve kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir. UV dayanımlı, beyaz renkli ve boyanabilir yapıdadır. Eğimli teraslar, oluklar ve dış cephelerde kuruyarak esnek, kesintisiz bir yalıtım tabakası oluşturur.

EN 1504-2



KULLANIM YERLERİ

• Dış mekânlarda yatay ve düşey uygulamalarda.
• Suyun giderlere akabildiği eğimli teras ve çatılarda.
• Beton ve prekast oluklarda; uygun yüzey hazırlığı yapılan çinko dere ve oluklarda.
• Silo, depo ve binaların dış cephelerinde; özellikle yağışa maruz kalan kuzey cephelerinde.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir; kolay hazırlanır ve fırçayla uygulanır.
• UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanımlıdır.
• Esnek yapısıyla yüzeyi ek yeri oluşturmadan kaplar.
• Uygun hazırlanmış yüzeylere yüksek aderans sağlar.
• Düşük sıcaklıklarda elastikiyetini korur.
• Kuruduktan sonra uygun akrilik dış cephe boyasıyla boyanabilir.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey sağlam, kuru, temiz ve taşıyıcı olmalıdır. Toz, yağ, pas, parafin ve gevşek parçaları gideriniz. Boşlukları uygun **Terma Tamir Harcı** ile onarınız. Yeni beton ve sıvaların **28 günlük** kürünü tamamlamasını bekleyiniz. Köşelerde pah oluşturunuz; derin çatlakları uygun mastikle doldurunuz. Giderlere eğim veriniz ve su birikmesini önleyiniz. Metal yüzeylerde temizlik ve aderans ön denemesi yapınız.

b) Ürün Hazırlığı:

Ürünü homojenleştiriniz. Astar için **%50 su**, birinci kat için **%20 su** ilave ederek **400-600 dev/dak** hızda **3-5 dakika** karıştırınız. İkinci katı **su ilave etmeden** uygulayınız. Belirtilen oranları aşmayınız; solvent veya başka katkı eklemeyiniz.

c) Uygulama Yöntemi:

Astarı fırça veya rulo ile yaklaşık **200 g/m²** sarfiyatla uygulayınız. Kuruduktan sonra yalıtım katlarını fırçayla homojen yayınız. Her katın yaş film kalınlığı **1-1,5 mm** olmalı, **1,5 mm'yi aşmamalıdır.** Katlar arasında yaklaşık **4-5 saat** ve önceki katın kurumasını bekleyiniz. Köşe, birleşim ve çatlaklarda uygun yalıtım filesini ilk kata gömerek üzerini kapatınız. Hareket derzlerini uygun esnek detayla çözünüz; membranla doğrudan kapatmayınız.

SARFİYAT VE DEPOLAMA

Astar: ~200 g/m². Oluk/dereler: 2-3 kg/m²; teraslar: 3-4 kg/m². Serin, kuru ve dondan korunan yerde saklayınız. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli üst üste koymayınız. İlk giren ilk çıkar düzenini uygulayınız. Açılan kovayı sıkıca kapatıp 1 hafta içinde kullanınız.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Ortam ve yüzey sıcaklığı **+5°C ile +30°C** arasında olmalıdır. Islak, nemli veya donmuş yüzeye uygulamayınız.
• İlk **24 saat** yağmur ve dondan koruyunuz. Soğuk ve yüksek nem kuruma sürelerini uzatır.
• **Su deposu, yüzme havuzu ve temel yalıtımında kullanılmaz.** Sürekli su altında veya göllenme olan yerler için uygun değildir.
• Yaya trafiği gereken yüzeylerde uygun file takviyesi ve mekanik koruma sağlayınız; çıplak membranı aşınma tabakası olarak kullanmayınız.

Renklendirme:

Uyumlu pasta pigmentle ürün miktarının **%5'ini aşmadan** renklendirilebilir. Ön deneme yapınız. Kuruyan yüzeye uygun akrilik esaslı dış cephe boyası uygulanabilir.

Aletlerin Temizliği:

Aletleri uygulamadan hemen sonra suyla temizleyiniz. Kurumuş kalıntılar mekanik olarak uzaklaştırılır.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Elastomerik akrilik reçine; su bazlı.
Görünüm / Renk	Beyaz, fırça kıvamında sıvı.
Ambalaj	20 kg ve 3,5 kg plastik kova.
Raf Ömrü	Uygun koşullarda, açılmamış ambalajda üretim tarihinden itibaren 12 ay.

UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +30°C
Astar / Birinci Kat	%50 su / %20 su ilavesi
İkinci Kat	Seyreltilmeden
Katlar Arası Bekleme	Yaklaşık 4-5 saat; önceki kat kuru olmalı.
Dayanım Gelişimi	Mekanik dayanım: 5 gün. Su geçirimsizlik: 7 gün. Son dayanım: 14 gün (+23°C).

TEKNİK BİLGİ

Elastikiyet	%600 (kaynak föy değeri)
Yapışma Mukavemeti	≥ 0,8 N/mm²
Servis Sıcaklığı	-20°C / +80°C

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:
Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ / Su bazlı akrilik reçine dispersiyonu

GÜVENLİ KULLANIM UYARILARI

Cilt ve göz temasından kaçınınız. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. Ortamı havalandırınız; uygulama sisini solumayınız. İlk yardım ve güvenli kullanım ayrıntıları için ürünün güncel Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
3006 PROLİKİT MAX UV	
EN 1504-2	
2024.3006.01	
Kimyasal Yapı	Elastomerik akrilik reçine
Renk	Beyaz
Katı Madde İçeriği	%25-40
pH Değeri	7-9
Yapışma Mukavemeti	≥ 0,8 N/mm²
Elastikiyet	%600
Katlar Arası Bekleme	Yaklaşık 4-5 saat
Su Geçirimsizlik	7 gün (+23°C)

EN 1504-2
uygun olarak üretilmiştir.

Beton yüzey koruma ürünleri

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
3006 PROLİKİT MAX UV
Ekim 2026 • Türkçe