3016 LATEX

Aderans Artırıcı Beton ve Harç Katkısı





3016 LATEX; çimentolu harç, sıva ve şapların aderansını ve su geçirimsizliğini artırmak için kullanılan, modifiye polimer dispersiyonu esaslı sıvı katkıdır. Eski beton üzerine yeni harç uygulamalarında aderans harcı hazırlanmasına uygundur. İşlenebilirliği, eğilme dayanımını ve donma-çözülme direncini iyileştirmeye yardımcı olur.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey çimento esaslı uygulamalarda.
• Silo, su deposu, havuz ve arıtma tesisi sıvalarında.
• Eski beton üzerine yeni beton/şap için P.C.C. aderans harçlarında.
• Tamir, şap, doğal taş, tuğla ve karo döşeme harçlarında.
• Beton/gazbetonda sıva veya seramik öncesi serpme harçlarında.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Çimentolu harcın aderansını ve bağ gücünü artırır.
• Su geçirimsizliği ve donma-çözülme dayanımını iyileştirir.
• Eğilme dayanımını destekler; büzülme ve çatlama riskini azaltmaya yardımcı olur.
• Su, yağ ve tuz çözeltilerine direnci destekler; uygunluğu maruziyete göre kontrol ediniz.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey sağlam, taşıyıcı ve temiz olmalıdır. Toz, yağ, gres, pas, parafin ve gevşek parçaları gideriniz; betonu mekanik olarak pürüzlendiriniz. Hasarlı bölümleri onarıp aktif su kaçaklarını **3013 FLASH STOP** ile durdurunuz. Yüzeyi uygulamadan **12 saat önce** suya doyurunuz; uygulama sırasında mat nemli bırakıp serbest suyu uzaklaştırınız.

b) Ürün Hazırlığı:

LATEX'i uygulama tablosundaki oranlara göre temiz suyla karıştırınız; sıvıyı önceden hazırlanan kuru karışıma ekleyiniz. Homojen ve uygun kıvam elde ediniz. Kum nemini hesaba katarak suyu ayarlayınız. Farklı çimento, agrega ve diğer katkılarla kullanımda kesin dozajı ve uyumu deneme karışımıyla doğrulayınız.

c) Uygulama Yöntemi:

P.C.C. aderans harcını fırçayla yaklaşık **2 mm** kalınlıkta yüzeye yediriniz. Yeni beton, şap veya tamir harcını **astar kurumadan, yaş üstü yaş** uygulayınız. Astar kurursa yeni bir kat hazırlayıp uygulayınız. Sıva ve şap harçlarını yerleştirip sıkıştırınız. Serpmeyi nemli yüzeye uygulayıp kurutunuz; üst uygulama öncesi nemlendiriniz. Çimentolu sistemi uygun yöntemle kürleyiniz. Şap üzerinde yaklaşık **24 saat** sonra yürünebilir; harç nihai dayanımını **+20°C'de 28 günde** kazanır.

SARFİYAT

P.C.C. astarda iki kat toplam yaklaşık **0,35 kg/m² LATEX**. Diğer uygulamalarda reçeteye ve karışım hacmine bağlıdır. Tablodaki su miktarlarını agrega nemi ve kıvama göre ayarlayınız; kesin sarfiyatı denemeyle belirleyiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Ortam ve yüzey sıcaklığı **+5°C / +35°C** olmalıdır.
• Aderans harcının kurumasına izin vermeyiniz. Ürünü tek başına son kat veya su yalıtım membranı olarak kullanmayınız.
• Dış uygulamaları ilk 24 saat güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan koruyunuz. Yağış sırasında uygulamayınız.
• Süreler sıcaklık, nem, karışım ve kalınlığa bağlıdır. Tam kürlenmeyen harcı suya veya hizmet yüküne maruz bırakmayınız.
• Hareket derzlerini uygun esnek detayla çözünüz. Endüstriyel reçetelerde diğer katkıların uyumunu ön denemeyle doğrulayınız. İçme suyu temasında güncel uygunluğu teyit ediniz.

Aletlerin Temizliği:

Aletleri kullanımdan hemen sonra ılık sabunlu suyla temizleyiniz. Sertleşmiş harç kalıntıları mekanik olarak uzaklaştırılır.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Stiren-akrilik kopolimer dispersiyonu.
Görünüm / Renk	Beyaz sıvı.
Ambalaj	5 L ve 30 L plastik bidon.
Depolama	Orijinal kapalı ambalajında +5°C / +30°C'de, üstü kapalı yerde saklayınız. Güneş, don, aşırı sıcak ve kirlenmeden koruyunuz. Kullanımdan sonra kapağı sıkıca kapatınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

P.C.C. Aderans Harcı	Kuru: 1 kg çimento + 3 kg 0-3 mm kum. Sıvı: 1 kg LATEX + 2 kg su.
Sıva Harcı	1 m³ kum + 350 kg çimento; 120 kg su içinde 5 kg LATEX.
Şap Harcı	1 m³ kum + en az 350 kg çimento; 110 kg su içinde 4 kg LATEX.
Endüstriyel Zemin Reçetesi	1 m³ agrega + en az 380 kg çimento + 85 kg su + 3 kg LATEX + 6 kg uyumlu süperakışkanlaştırıcı.
Kaplama Harcı	1 m³ agrega + 250 kg çimento + 3 kg LATEX + kıvama göre su.
Serpme Harcı	1 m³ kum + 350 kg çimento + 10 kg LATEX + kıvama göre su.

TEKNİK BİLGİ

Yoğunluk	1075 ± 50 g/L
Katı Madde İçeriği	%5 - %55
pH	7-9
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Servis Sıcaklığı	-20°C / +80°C (kürlenmiş harç)

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:
Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Stiren-akrilik kopolimer dispersiyonu

KULLANIMDA DİKKAT

Göz ve cilt temasından kaçınınız. Koruyucu eldiven ve göz koruyucu kullanınız. Sıçrama riskine karşı önlem alınız. Ürün ve hazırlanan çimentolu harcın güvenli kullanımı için güncel Güvenlik Bilgi Formlarını okuyunuz. Tehlike sınıflandırması ve etiket bilgileri için ürünün güncel GBF'sini esas alınız.

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
TERMA	
24	
2024.3016.01	
Aderans Artırıcı Harç Katkısı	
3016 LATEX	
Renk	Beyaz renkli sıvı
Yoğunluk	1075 ± 50 g/L
Katı Madde İçeriği	%5 - %55
pH Değeri	7-9
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kimyasal Yapısı	Stiren-akrilik kopolimer

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
3016 LATEX
Ekim 2026 • Türkçe