3017 AQUATRANS SOLV

Solvent Bazlı Transparan Yalıtım Malzemesi

3017 AQUATRANS SOLV; silan-siloksan esaslı, solvent içeren, kullanıma hazır şeffaf su itici emprenye malzemesidir. Mineral yüzeylere nüfuz ederek kapiler su emiliminin azaltılmasına yardımcı olur. Belirgin bir film oluşturmadan dış cepheleri yağmur etkisine karşı korur; yüzeyin su buharı geçişine izin verir.





KULLANIM YERLERİ

• Dış cephe kaplamalarında ve düşey mineral yüzeylerde.
• Beton, tuğla, briket, gazbeton, traverten ve küfeki taşı gibi emici yüzeylerde.
• Mermer, granit ve kayrak gibi az emici taşlarda; emicilik ve görünüm denemesiyle uygunluğu doğrulanarak.
• Tarihi yapılarda atmosfer etkilerine karşı koruma amacıyla; uzman onayı ve deneme alanıyla.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Renksiz, şeffaf ve yüzeye nüfuz eden emprenye yapısı.
• Kapiler su emilimini azaltmaya ve yüzeyin kuru kalmasına yardımcı olur.
• Yüzeyin su buharı geçirimliliğini korumayı destekler.
• Alkali ve UV etkilerine dayanıklı su itici koruma.
• Kullanıma hazırdır; fırça, uygun rulo veya düşük basınçlı püskürtme ile uygulanabilir.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey sağlam, taşıyıcı, temiz ve **tamamen kuru** olmalıdır. Toz, yağ, gres, pas, parafin, yosun, mantar ve gevşek kalıntıları gideriniz. Çatlakları ve açık derzleri uygun malzemeyle onarınız; onarımın kurumasını bekleyiniz. Cam, plastik, boyalı veya dekoratif kaplamaları ve bitkileri maskeleyiniz. Önce küçük bir alanda emicilik ve renk değişimi denemesi yapınız.

b) Ürün Hazırlığı:

Ürün **kullanıma hazırdır.** Su veya başka inceltici eklemeyiniz; farklı ürünlerle karıştırmayınız. Temiz ve solvente dayanıklı ekipman kullanınız. Çalışma alanını havalandırınız; yalnızca ihtiyaç kadar ürünü kaba alıp ambalajı kapalı tutunuz.

c) Uygulama Yöntemi:

Kuru yüzeye uygun rulo, fırça veya düşük basınçlı püskürtme ile eşit ve kontrollü uygulayınız. Yüzeyin emebileceği kadar ürün kullanınız; akıntı, göllenme ve birikmeyi önleyiniz. İkinci katı yaklaşık **4 saat sonra** uygulayınız. Çok gözenekli yüzeylerde denemeye göre ek kat gerekebilir. Kat geçişlerini düzenli yürütünüz. Uygulanan yüzeyi yağmur, sıçrama ve kirlenmeden koruyunuz; kuruma süresi yaklaşık **24 saattir**. Süreler ortam ve yüzey koşullarına bağlıdır.

SARFİYAT

1. kat: **0,40 L/m²**; 2. kat: **0,25 L/m²**. İki kat toplam: **0,65 L/m²**. Yüzey emiciliği ve pürüzlülüğüne göre değişir; ek kat tüketimini ve uygulama kayıplarını ayrıca hesaplayınız.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Ortam ve yüzey sıcaklığı **+5°C / +25°C** olmalıdır. Nemli, ıslak veya donmuş yüzeye uygulamayınız.
• Renk koyulaşması veya görünüm değişimi olabilir. Özellikle cilalı/az emici taşlarda ön deneme yapınız.
• Solvent içerir. Ateş, kıvılcım ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz; sigara içmeyiniz. İyi havalandırma sağlayınız; buhar ve püskürtme sisini solumayınız.
• Plastik, mastik, dekoratif kaplama ve bitkileri koruyunuz; uyumu önceden kontrol ediniz. Rüzgârla püskürtme sürüklenmesini önleyiniz.
• Çatlak köprülemez; basınçlı suya, sürekli su altında kullanıma veya teras membranı yerine uygulamaya uygunluğu beyan edilmemiştir.

Aletlerin Temizliği:

Ekipmanı kullanımdan hemen sonra, üreticinin önerdiği uyumlu solvent temizleyiciyle temizleyiniz. Temizleyiciyi yüzeyde ve ekipmanda önceden deneyiniz; atıkları kontrollü toplayınız.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Silan-siloksan esaslı; solvent içerir.
Görünüm / Renk	Şeffaf sıvı.
Ambalaj	1 L, 5 L ve 10 L plastik bidon.
Raf Ömrü	Uygun depolamada, üretim tarihinden itibaren 12 ay.
Depolama	Orijinal kapalı ambalajda serin, kuru, dondan ve güneşten korunan yerde saklayınız. Isı ve ateş kaynaklarından uzak tutunuz. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli istiflemeyiniz. İlk giren ilk çıkar düzenini uygulayınız. Açılan ambalajı sıkıca kapatıp 1 hafta içinde kullanınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

Hazırlama / İnceltme	Kullanıma hazır; su eklenmez.
Yüzey Koşulu	Sağlam, temiz ve tamamen kuru.
Kat Sayısı	Genellikle 2; emici yüzeylerde ek kat gerekebilir.
Katlar Arası Bekleme	Yaklaşık 4 saat.
Kuruma Süresi	Yaklaşık 24 saat.

TEKNİK BİLGİ

Yoğunluk	0,78 kg/L
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +25°C
Servis Sıcaklığı	-20°C / +80°C

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Artan ürünü ve kirlenmiş ambalajı yerel kurallara uygun yetkili atık toplama/bertaraf kuruluşuna veriniz. Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yakmayınız.

b) Yasal Sorumluluk:

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Silan-siloksan esaslı; solvent içerir.

SOLVENTLİ ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

İyi havalandırılan alanda çalışınız; buharı ve püskürtme sisini solumayınız. Ateş, kıvılcım ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz; sigara içmeyiniz. Uygun koruyucu eldiven ve göz koruyucu kullanınız. Yutulması halinde kusturmayınız; tıbbi yardım alınız. Tehlike sınıflandırması, koruyucu donanım ve etiket bilgileri için güncel ürün GBF'sini esas alınız.

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
TERMA	
24	
2024.3017-02.01	
Solvent Bazlı Transparan Yalıtım Malzemesi	
3017 AQUATRANS SOLV	
Renk	Şeffaf sıvı
Yoğunluk	0,78 kg/L
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +25°C
Kuruma Süresi	24 saat

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
3017 AQUATRANS SOLV
Ekim 2026 • Türkçe