4003 TERMA DEKOR

Dekoratif Sıva (Tane ve Çizgi Dokulu)

4003 TERMA DEKOR; beyaz çimento esaslı, elyaf ve su itici katkılar içeren mineral dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve dış cephe sıvalarında, özellikle ısı yalıtım sistemlerinin donatılı sıva katmanı üzerinde kullanılır. Tane veya çizgi dokulu, homojen dekoratif yüzey oluşturur.

EN
1062-1



KULLANIM YERLERİ

• Isı yalıtım sistemlerinde, kürünü tamamlamış donatılı sıva üzerine son kat dekoratif kaplama olarak.
• İç ve dış cephelerde, sağlam ve düzgün mineral sıva yüzeylerinde.
• Dekoratif doku istenen duvarlarda; uygun astar ve yüzey hazırlığıyla.
• Üzerine uygun dış cephe boyası uygulanacak mineral kaplamalarda.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Tek bileşenli; yalnız temiz suyla hazırlanır.
• Elyaf ve su itici katkılar içerir; yüzeye güçlü tutunur.
• Plastik mala ile tane veya çizgi dokusu verilebilir.
• Sertleştiğinde suya, dona ve dış hava etkilerine dayanıklıdır.
• Mineral yapısı su buharı geçişini destekler; uygun cephe boyalarıyla boyanabilir.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey **sağlam, temiz, kuru ve düzgün** olmalıdır. Toz, yağ, gevşek katman ve yapışmayı engelleyen kalıntıları gideriniz. Çatlak ve seviye farklarını uygun Terma harcıyla önceden onarınız. Isı yalıtım sistemi sıvasının kürünü tamamlamasını bekleyiniz. Uygun mantolama astarını uygulayıp **en az 12 saat** kurutunuz.

b) Ürün Hazırlığı:

25 kg tozu 6-6,5 L temiz suya yavaşça ekleyip düşük devirli mikserle topaksız karıştırınız. **5 dakika** dinlendirip **1-2 dakika** tekrar karıştırınız. Harcı **1,5-2 saat** içinde tüketiniz. Her karışımda aynı su oranını kullanınız; başka katkı eklemeyiniz.

c) Uygulama Yöntemi:

Çelik mala ile en büyük tane boyutuna uygun eşit kalınlıkta yayınız; **2,5 mm'yi aşmayınız.** Harç yaşken, **en geç 10 dakika içinde** temiz plastik mala ile desen veriniz. Tane dokusunda dairesel, çizgi dokusunda seçilen yönde eşit hareketler kullanınız. Aynı cepheyi yaş üstüne yaş, kesintisiz tamamlayınız. Zorunlu duruşlarda doğal sınırları kullanınız veya yaklaşık **20 m²** panolar oluşturunuz. Sıcakta priz süresince kontrollü nemli kür yapınız. Boyaya geçmeden kaplamanın tamamen kurumasını bekleyiniz.

SARFİYAT

Yaklaşık **3,0-3,5 kg/m²**. Tane boyutu, doku, yüzey düzgünlüğü ve uygulama koşullarına bağlıdır. Kesin sarfiyatı küçük bir deneme alanında belirleyiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Ortam ve yüzey sıcaklığı **+5°C / +35°C** olmalıdır. Donmuş veya 24 saat içinde don riski olan yüzeye uygulamayınız.
• Doğrudan güneş, kuvvetli rüzgâr ve yağıştan kaçınınız. İlk hafta şiddetli soğuk bekleniyorsa erteleyiniz veya koruyunuz.
• Yağmur alan yatay yüzeylerde kullanılmaz. Su yalıtım ürünü veya kalın tesviye harcı yerine uygulanmaz.
• Aynı yüzeyde aynı üretim partisini, su oranını ve desen yöntemini kullanınız; film oluşturmuş harca desen vermeyiniz.
• Kap ömrü dolan harcı yeniden sulandırmayınız. Taze kaplamayı yağmur, don ve hızlı kurumadan koruyunuz.

Aletlerin Temizliği:

Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz. Sertleşmiş kaplama yalnızca mekanik yöntemlerle uzaklaştırılır.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Beyaz çimento; elyaf, mineral dolgu ve su itici katkılar.
Görünüm / Ambalaj	Beyaz toz; 25 kg kraft torba. 60 torba/palet.
Raf Ömrü	Uygun depolamada üretimden itibaren 12 ay.
Depolama	Kapalı ambalajda serin, kuru ve dondan korunan yerde. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli istiflemeyiniz. İlk giren ilk çıkar. Açılan torbayı sıkıca kapatıp 1 haftada kullanınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

Karışım Suyu	6-6,5 L / 25 kg toz
Dinlendirme / Kap Ömrü	5 dakika / 1,5-2 saat
Astar Sonrası Bekleme	En az 12 saat
Desen Verme Süresi	En geç 10 dakika içinde, harç yaşken
Kat Kalınlığı	En çok 2,5 mm; tane boyutuna göre
Uygulama Aleti	Çelik mala ve temiz plastik mala
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C

TEKNİK BİLGİ

Kuru Yoğunluk	1,65 ± 0,1 g/cm³
Harç Yoğunluğu	1,80 ± 0,1 g/cm³
Tane Boyutu	≤ 2000 µm (≤ 2 mm)
Parlaklık / Film / Tane Sınıfı	G3 / E5 / S4
Diğer Beyan Sınıfları	V0 / W0 / A0 / C0 / K0
Sınıflandırma Referansı	EN 1062-1

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:
Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ / Portland Çimento

RİSK İŞARETLERİ
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.



GHS05 GHS07

G
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
TERMA
4003 TERMA DEKOR / Dekoratif Sıva
24
Sistem 4
2024.IYS.7847.001
7847 / HAZİRAN 2012
EN 1062-1'e göre sınıfı
G3-E5-S4-V0-W0-A0-C0-K0

Parlaklık Sınıfı	G3
Kuru Film Kalınlığı Sınıfı	E5
Tane Büyüklüğü Sınıfı	S4
Su Aktarım Hızı Sınıfı	W0
Su Buharı Aktarım Hızı Sınıfı	V0
Çatlak Örtme Özelliği Sınıfı	A0
Karbondioksit Geçirgenliği Sınıfı	C0
Küf Geliştirme Direnç Sınıfı	K0

EN 1062-1
Sınıflandırma referansı
Dekoratif kaplama

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
4003 TERMA DEKOR
Ekim 2026 • Türkçe