6001 PRIMER BRÜT

Brüt Beton Astarı

6001 PRIMER BRÜT; akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, kuvars dolgulu aderans astarıdır. Brüt beton gibi düzgün mineral yüzeylerde alçı ve çimento esaslı sıva öncesinde pürüzlü bir bağ tabakası oluşturur. Yüzeyin emiciliğini düzenleyerek sıva harcının hızlı su kaybını azaltmaya yardımcı olur.

EN 1504-2



KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda, yatay, düşey ve tavan yüzeylerinde.
• Brüt beton üzerinde alçı, kireç ve çimento esaslı sıvalardan önce.
• Sağlam mineral yüzeylerde sıva ile zemin arasındaki aderansı artırmak için.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Kuvars dolgusu sayesinde pürüzlü bir tutunma yüzeyi sağlar.
• Tek bileşenlidir; fırça veya rulo ile kolay uygulanır.
• Sıvanın hızlı su kaybını azaltır ve çalışma süresini destekler.
• Solvent içermez; su ile inceltilir.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey kürünü almış, sağlam ve temiz olmalıdır. Toz, gevşek parçalar, yağ, kalıp ayırıcı, sabun ve deterjan kalıntılarını gideriniz. Çatlak ve boşlukları uygun tamir harcıyla onarınız. Astar, zayıf veya taşıyıcı olmayan yüzeylerin onarımı yerine kullanılmaz.

b) Ürün Hazırlığı:

Ürüne **%25 temiz su** ekleyerek **500 dev/dak altında** homojen karıştırınız. Dolgunun homojen dağılmasını sağlayınız; uygulama sırasında gerektiğinde yeniden karıştırınız. İlave katkı veya başka ürün eklemeyiniz.

c) Uygulama Yöntemi:

Fırça veya ruloyla kesintisiz ve eşit dağılan bir kat uygulayınız. Birikme ve göllenme bırakmayınız. Teknik kuruma süresi **60-120 dakika**, tam kuruma yaklaşık **24 saattir**. Sıva uygulamasına **en az 24 saat sonra** geçiniz. Bekleme süresince astarı tozdan, yağmurdan ve kirlenmeden koruyunuz.

SARFİYAT

Ürün: **150-250 g/m²**. İnceltilmiş karışım: **210-375 g/m²**; yaş film: **160-280 µm**. Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve kayıplara bağlıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Uygulamayı **+5°C / +30°C** ortam ve yüzey sıcaklığında yapınız.
• Donmuş yüzeye uygulamayınız; taze astarı don, yağmur ve hızlı kurumadan koruyunuz.
• Su yalıtım membranı veya son kat kaplama olarak kullanmayınız.

Aletlerin Temizliği:

Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz. Kurumuş kalıntılar mekanik yöntemlerle giderilir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Modifiye polimer / reçine esaslı dispersiyon; kuvars dolgulu.
Renk / Kıvam	Yeşil / fırça kıvamı.
Ambalaj	20 kg, 12 kg ve 3,5 kg plastik kova.
Raf Ömrü	Uygun depolamada 12 ay.
Depolama	Kapalı orijinal ambalajda serin, kuru, güneşten ve dondan korunan yerde. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli istiflemeyiniz. İlk giren ilk çıkar düzenini uygulayınız. Açılan ambalajı sıkıca kapatıp 1 hafta içinde kullanınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

İnceltme	%25 temiz su.
Kuruma / Tam Kuruma	60-120 dakika / yaklaşık 24 saat.
Sıvaya Geçiş	En az 24 saat.
Uygulama Kalınlığı	0,20-0,40 mm

TEKNİK BİLGİ

Yoğunluk (Derişik)	Yaklaşık 1,50 kg/L
Teknik Sıcaklık Aralığı	+5°C / +35°C
Servis Sıcaklığı	-20°C / +80°C

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Artan ürünü ve kirlenmiş ambalajı yerel kurallara uygun yetkili atık toplama/bertaraf kuruluşuna veriniz. Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yakmayınız.

b) Yasal Sorumluluk:

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Akrilik polimer / reçine dispersiyonu.

DİSPERSİYON ESASLI ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Cilt ve göz ile temastan kaçınınız. Uygun koruyucu eldiven ve göz koruyucu kullanınız; çalışma alanını havalandırınız. Püskürtme sisi veya aerosolünü solumayınız. Çocuklardan uzak tutunuz; gıda ve içeceklerle birlikte saklamayınız. Tehlike sınıflandırması, koruyucu donanım ve etiket bilgileri için güncel ürün GBF'sini esas alınız.

CE

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7
01410 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

6001 PRIMER BRÜT

EN 1504-2
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler.
Bölüm 2: Beton yüzey koruma sistemleri.

Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	w < 0,1 kg/(m²·h^0,5)
Yapışma Dayanımı	0,8 N/mm²
Aşınma Dayanımı	>%10
Tehlikeli Maddeler	Madde 5.4'e uygun
Yangına Tepki	B-s1,d0

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
6001 PRIMER BRÜT
Ekim 2026 • Türkçe