6002 PRIMER DG

Dolgulu Aderans Astarı

6002 PRIMER DG; akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli, dolgulu ve kullanıma hazır aderans astarıdır. Özellikle mevcut seramik gibi düzgün ve az emici yüzeylerde yeni kaplama öncesinde tutunmayı artıran pürüzlü bir ara tabaka oluşturur.

EN 1504-2



KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde.
• Seramik üstü seramik; sırlı tuğla, doğal ve kompoze taş üzerinde.
• Sabitlenmiş, hazırlanmış PVC, metal ve ahşap levhalarda yalnız iç mekânda.
• Düzgün beton, tesviye şapı ve uygun tamir harçlarından önce.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Az emici yüzeylerde aderansı destekler.
• Kuruduğunda pürüzlü, çizilmeye dayanıklı film oluşturur.
• Tesviye katında hava kabarcığı oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
• Tek bileşenli, solventsiz ve kullanıma hazırdır.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey kuru, sağlam, düzgün ve taşıyıcı olmalıdır. Yağ, gres, mum, pas, kir ve gevşek parçaları gideriniz. Mevcut kaplamaların zemine sağlam bağlı olduğunu kontrol ediniz; gevşek kısımları söküp onarınız. Parlak ve özel yüzeylerde uygun hazırlığı ve aderansı küçük bir denemeyle kontrol ediniz.

b) Ürün Hazırlığı:

Kullanıma hazır ürünü **400-600 dev/dak** hızda **3-5 dakika** homojen karıştırınız. Dolgunun kova dibinde kalmamasına dikkat ediniz. Belirtilmeyen miktarda su, çimento veya başka katkı ilave etmeyiniz.

c) Uygulama Yöntemi:

Yünlü veya küçük gözenekli uygun rulo ile eşit yayınız; göllenme bırakmayınız. **Her kat 200 µm'yi aşmamalıdır.** Yaklaşık **3 saatte** kuruyarak pürüzlü film oluşturur. Kaplamaya geçmeden önce astarın tamamen kuruduğunu ve sağlam olduğunu kontrol ediniz; kuruyan yüzeyi kirlenmeden koruyunuz.

SARFİYAT

Yaklaşık **120-180 g/m²**. Yüzey emiciliği, pürüzlülüğü ve uygulama kayıplarına göre değişir. Astarı kalın bir tabaka halinde biriktirmeyiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Uygulamayı **+5°C / +30°C** sıcaklıkta yapınız.
• Sürekli su altında kalacak alanlarda kullanmayınız.
• İç mekân için belirtilen PVC, metal ve ahşap kullanımını dış ortama genişletmeyiniz.
• Taze astarı don ve yağmurdan koruyunuz; son kat olarak açıkta bırakmayınız.

Aletlerin Temizliği:

Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz. Kurumuş kalıntılar mekanik yöntemlerle giderilir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Modifiye özel dispersiyon; dolgulu.
Renk / Kıvam	Pembe / fırça kıvamı.
Ambalaj	12 kg, 3,5 kg ve 1 kg plastik kova.
Raf Ömrü	12 ay.
Depolama	Kapalı orijinal ambalajda serin, kuru, güneşten ve dondan korunan yerde. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli istiflemeyiniz. İlk giren ilk çıkar düzenini uygulayınız. Açılan ambalajı sıkıca kapatıp 1 hafta içinde kullanınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

Hazırlama	Kullanıma hazır; homojen karıştırılır.
Karıştırma	400-600 dev/dak; 3-5 dakika.
Kuruma Süresi	Yaklaşık 3 saat.
Kat Kalınlığı	En çok 200 µm.

TEKNİK BİLGİ

Yoğunluk	Yaklaşık 1,31 kg/L
Teknik Sıcaklık Aralığı	+5°C / +35°C

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Artan ürünü ve kirlenmiş ambalajı yerel kurallara uygun yetkili atık toplama/bertaraf kuruluşuna veriniz. Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yakmayınız.

b) Yasal Sorumluluk:

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Akrilik esaslı modifiye dispersiyon.

DİSPERSİYON ESASLI ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Cilt ve göz ile temastan kaçınınız. Uygun koruyucu eldiven ve göz koruyucu kullanınız; çalışma alanını havalandırınız. Püskürtme sisi veya aerosolünü solumayınız. Çocuklardan uzak tutunuz; gıda ve içeceklerle birlikte saklamayınız. Tehlike sınıflandırması, koruyucu donanım ve etiket bilgileri için güncel ürün GBF'sini esas alınız.

CE

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7
01410 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

6002 PRIMER DG

EN 1504-2
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler.
Bölüm 2: Beton yüzey koruma sistemleri.

Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	w < 0,1 kg/(m²·h^0,5)
Yapışma Dayanımı	0,8 N/mm²
Aşınma Dayanımı	>%10
Tehlikeli Maddeler	Madde 5.4'e uygun
Yangına Tepki	E

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
6002 PRIMER DG
Ekim 2026 • Türkçe