6003 PRIMER CA

Aderans Artırıcı Beton Astarı

6003 PRIMER CA; polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli ve kullanıma hazır beton astarıdır. Emici mineral yüzeylere nüfuz ederek yüzey tozunu bağlamaya, emiciliği düzenlemeye ve sonraki kaplamanın tutunmasını artırmaya yardımcı olur.

EN 1504-2



KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde.
• Beton, gazbeton, briket, sıva ve şap gibi emici mineral zeminlerde.
• Kaplama, seramik yapıştırıcısı, uygun su yalıtımı ve tesviye şapı öncesinde.
• Alçı ve ahşap yüzeylerde kaplama sistemiyle uyum kontrol edilerek.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Yüzey emiciliğini düzenler; kaplamanın hızlı su kaybını azaltır.
• Yüzeye nüfuz eder ve kalıntı yüzey tozunu bağlamaya yardımcı olur.
• Solvent içermez; tek bileşenlidir.
• Kullanıma hazırdır; fırça ve rulo ile uygulanır.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey kuru, sağlam ve taşıyıcı olmalıdır. Yağ, gres, kir, gevşek malzeme ve tutunmayı önleyen kalıntıları temizleyiniz. Tozu süpürüp vakumlayınız; astarı zayıf tabakayı sağlamlaştırma yerine kullanmayınız. Derinliği **1 cm'den fazla** kusurları uygun tamir harcıyla **6-8 saat önce** onarınız; onarımın uygulamaya uygunluğunu kontrol ediniz.

b) Ürün Hazırlığı:

Ambalajı kullanımdan önce iyice çalkalayınız veya ürünü homojen karıştırınız. Ürün **kullanıma hazırdır**; su ve başka katkı eklemeyiniz. Temiz ekipman kullanınız; çalışma kabına yalnız kullanılacak miktarı alıp ambalajı kapalı tutunuz.

c) Uygulama Yöntemi:

Fırça veya rulo ile yüzeye eşit yayınız; göllenme ve parlak birikmeler oluşturmayınız. Gerekli ikinci kat için **en az 1 saat**, son kaplamadan önce **en az 2 saat** bekleyiniz. Astarın kuruduğunu kontrol ediniz. Beklerken yüzeyi kirlenme, don ve yağmurdan koruyunuz. Süreler sıcaklık, nem ve emiciliğe bağlıdır.

SARFİYAT

Her kat için yaklaşık **0,10-0,20 kg/m²**. Emicilik, yüzey pürüzlülüğü ve kayıplara bağlıdır; deneme alanıyla tüketimi belirleyiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Donmuş veya ıslak yüzeye uygulamayınız; uygulama ve kuruma sırasında dondan koruyunuz.
• Gevşek ve zayıf tabakaları önceden uzaklaştırınız.
• Bağımsız su yalıtımı veya son kat olarak kullanmayınız.
• Özel yüzeylerde deneme alanı yapınız; sonraki ürünün uygulama koşullarını da sağlayınız.

Aletlerin Temizliği:

Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz. Kurumuş kalıntılar mekanik yöntemlerle giderilir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Polimer emülsiyon esaslı astar.
Görünüm	Opak sıvı.
Ambalaj	10 L plastik bidon.
Raf Ömrü	12 ay.
Depolama	Kapalı orijinal ambalajda serin, kuru, güneşten ve dondan korunan yerde. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli istiflemeyiniz. İlk giren ilk çıkar düzenini uygulayınız. Açılan ambalajı sıkıca kapatıp 1 hafta içinde kullanınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

İnceltme	Kullanıma hazır; inceltilmez.
Çalışma Kabındaki Süre	En çok 1 saat.
Katlar Arası Bekleme	En az 1 saat.
Son Kaplamaya Geçiş	En az 2 saat.

TEKNİK BİLGİ

Yoğunluk	1,00 ± 0,10 g/cm³
pH	8-9
İşleme Derinliği	≥ 5 mm
Kapiler Su Emme	< 0,1 kg/(m²·h^0,5)
Yangına Tepki	E

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Artan ürünü ve kirlenmiş ambalajı yerel kurallara uygun yetkili atık toplama/bertaraf kuruluşuna veriniz. Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yakmayınız.

b) Yasal Sorumluluk:

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Polimer emülsiyon / dispersiyon.

DİSPERSİYON ESASLI ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Cilt ve göz ile temastan kaçınınız. Uygun koruyucu eldiven ve göz koruyucu kullanınız; çalışma alanını havalandırınız. Püskürtme sisi veya aerosolünü solumayınız. Çocuklardan uzak tutunuz; gıda ve içeceklerle birlikte saklamayınız. Tehlike sınıflandırması, koruyucu donanım ve etiket bilgileri için güncel ürün GBF'sini esas alınız.

CE

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7
01410 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

6003 PRIMER CA

EN 1504-2
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler.
Bölüm 2: Beton yüzey koruma sistemleri.

Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	w < 0,1 kg/(m²·h^0,5)
Yapışma Dayanımı	0,8 N/mm²
Aşınma Dayanımı	>%10
Tehlikeli Maddeler	Madde 5.4'e uygun
Yangına Tepki	E

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
6003 PRIMER CA
Ekim 2026 • Türkçe