6004 PRIMER KA

Dekoratif Kaplama Astarı

6004 PRIMER KA; akrilik dispersiyon esaslı, su bazlı, tek bileşenli ve beyaz renkli örtücü astardır. Çimento esaslı dekoratif iç ve dış cephe kaplamalarından önce aderansı artırmak ve yüzey emiciliğini düzenlemek amacıyla kullanılır.





KULLANIM YERLERİ

- İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygun yüzeylerde.
- Isı yalıtım levhası sıvama harcı üzerine dekoratif sıva öncesinde.
- Hazırlanmış eski mineral yüzeylerde kaplama öncesi.
- Çimento esaslı iç ve dış cephe kaplama harçlarının altında.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Yüzey ile kaplama harcı arasındaki aderansı destekler.
- Emiciliği düzenleyerek harcın hızlı su kaybını azaltır.
- Beyaz ve örtücü yapısıyla homojen bir altlık oluşturur.
- Su bazlı, kullanıma hazır ve kolay uygulanabilir yapıdadır.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey kürünü almış, sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Toz, gevşek malzeme, yağ, katran, bitüm, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağını gideriniz. Boşlukları uygun harçla onarınız. Isı yalıtımı sıvama katının kuruduğundan ve yüzeyin kaplamaya hazır olduğundan emin olunuz.

b) Ürün Hazırlığı:

Kullanıma hazır ürünü ambalajında homojen karıştırınız. Yalnız gerektiğinde **ağırlıkça en fazla %5 temiz su** ile inceltiniz. Aşırı inceltme örtücülüğü ve bağlayıcılığı azaltabilir. Başka ürün veya katkı eklemeyiniz.

c) Uygulama Yöntemi:

Fırça veya rulo ile tek kat, homojen ve kesintisiz uygulayınız. Birikme ve göllenme bırakmayınız. Kuruma süresi yaklaşık **6 saattir**; sonraki kaplamaya geçmeden önce yüzeyin tamamen kuruduğunu kontrol ediniz. Bekleme sırasında yağmur, don, toz ve kirlenmeden koruyunuz. Kuruma soğuk ve nemli koşullarda uzar.

SARFİYAT

Tek katta yaklaşık **100-150 g/m²**. Emicilik, pürüzlülük, uygulama yöntemi ve kayıplara göre değişir. Gerçek tüketimi küçük bir deneme alanında belirleyiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Uygulamayı **+5°C / +30°C** ortam ve yüzey sıcaklığında yapınız.
- Donmuş, ıslak veya zayıf yüzeye uygulamayınız.
- Doğrudan güneş, kuvvetli rüzgâr ve yağmur altında uygulamayınız.
- Su yalıtım malzemesi veya açıkta son kat olarak kullanmayınız.

Aletlerin Temizliği:

Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz. Kurumuş kalıntılar mekanik yöntemlerle giderilir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Akrilik dispersiyon; su bazlı, tek bileşenli.
Görünüm	Beyaz sıvı.
Ambalaj	20 kg plastik kova.
Raf Ömrü	12 ay.
Depolama	Kapalı orijinal ambalajda serin, kuru, güneşten ve dondan korunan yerde. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli istiflemeyiniz. İlk giren ilk çıkar düzenini uygulayınız. Açılan ambalajı sıkıca kapatıp 1 hafta içinde kullanınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

İnceltme	Gerektiğinde en çok ağırlıkça %5 su.
Kat Sayısı	1 kat.
Kuruma Süresi	Yaklaşık 6 saat.

TEKNİK BİLGİ

Teknik Sıcaklık Aralığı	+5°C / +35°C
Tüketim (Tek Kat)	100-150 g/m²

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Artan ürünü ve kirlenmiş ambalajı yerel kurallara uygun yetkili atık toplama/bertaraf kuruluşuna veriniz. Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yakmayınız.

b) Yasal Sorumluluk:

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Su bazlı akrilik dispersiyon.

DİSPERSİYON ESASLI ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Cilt ve göz ile temastan kaçınınız. Uygun koruyucu eldiven ve göz koruyucu kullanınız; çalışma alanını havalandırınız. Püskürtme sisi veya aerosolünü solumayınız. Çocuklardan uzak tutunuz; gıda ve içeceklerle birlikte saklamayınız. Tehlike sınıflandırması, koruyucu donanım ve etiket bilgileri için güncel ürün GBF'sini esas alınız.

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 01410 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
6004 PRIMER KA	
ÜRÜN BİLGİLERİ	
İnceltme	Gerektiğinde en çok ağırlıkça %5 su.
Kat Sayısı	1 kat.
Kuruma Süresi	Yaklaşık 6 saat.
Teknik Sıcaklık Aralığı	+5°C / +35°C
Tüketim (Tek Kat)	100-150 g/m²

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
6004 PRIMER KA
Ekim 2026 • Türkçe