8004 TERMA KÜR AC

Akrilik Emülsiyon Esaslı Beton Kür Malzemesi

8004 TERMA KÜR AC; akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, tek bileşenli ve kullanıma hazır beton kür malzemesidir. Taze beton üzerinde film oluşturarak suyun hızlı buharlaşmasını sınırlar; plastik rötre ve tozuma riskinin azaltılmasına, hedef dayanımın gelişmesine yardımcı olur. Beyaz sıvı uygulamadan sonra şeffaflaşır.

ASTM C156



KULLANIM YERLERİ

• Taze beton, çimento şapı ve toz yüzey sertleştirici uygulanmış döşemelerde.
• İç/dış mekân yatay ve düşey beton elemanlarda; saha ve havaalanı betonlarında.
• Kanal/kanaletler, suyla kürün zor olduğu yüksek yapılar ve hızlı buharlaşmaya açık dökümlerde.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Film tabakası, beton bünyesindeki nemin korunmasına yardımcı olur.
• Erken su kaybına bağlı rötre ve yüzey tozumasını azaltmaya yardımcı olur.
• Solvent esaslı kürün tercih edilmediği iç mekânlarda kullanılabilir.
• Kullanıma hazırdır; homojen püskürtme ile hızlı uygulanır.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Mastarlama ve son perdah tamamlanmış olmalıdır. Taze beton yüzeyi sağlam ve temiz olmalı; **terleme suyu kalmamalıdır**. Yağ, gevşek madde ve yapışmayı engelleyen kalıntıları uzaklaştırınız. Düşey yüzeylerde kalıp söküldükten sonra uygulayınız; yüzeyi zedelemeyecek aşamada çalışınız.

b) Ürün Hazırlığı:

Ürünü uygulamadan önce homojen hale getiriniz. **Kullanıma hazırdır; seyreltmeyiniz**. Temiz düşük basınçlı püskürtme ekipmanı kullanınız; meme ve püskürtme düzenini deneme alanında ayarlayınız. Geniş alanları kesintisiz kaplayacak yeterli malzeme ve ekipman hazırlayınız.

c) Uygulama Yöntemi:

Beton veya yüzey sertleştiricinin bitişi tamamlandıktan sonra, yüzeyin tamamına eşit miktarda **sürekli ince film** uygulayınız. Göllenme, atlama ve kalınlık farklarından kaçınınız; kalın bölgeler leke yapabilir. Yüzeyi **2-3 saat ve film kuruyana kadar** yağmur, kar ve erken trafikten koruyunuz. Kaplama/şap öncesi aderans uyumunu deneyiniz; gerekiyorsa filmi uygun yöntemle kaldırınız.

SARFİYAT

Kaynak föydeki **0,15-0,25 kg** tüketim aralığının alan birimi eksiktir. Uygulama öncesi **kg/m² tüketimini üreticiyle teyit ediniz**; deneme alanında homojen film ve gerçek tüketimi belirleyiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Donmuş yüzeyde veya don riski altında uygulamayınız. Taze filmi hızlı kuruma ve kuvvetli hava akımından koruyunuz.
• Su bazlı olması koruyucu donanım ve havalandırma gereğini kaldırmaz; püskürtme sisini solumayınız.
• Verilen süreler **kür filminin** kurumasına ilişkindir; betonun nihai dayanım süresi veya ağır yük izni değildir.

Aletlerin Temizliği:

Püskürtme ekipmanı ve aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz. Kuruyan filmi uygun mekanik yöntemle uzaklaştırınız.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Akrilik polimer emülsiyon esaslı, su bazlı sıvı kür.
Görünüm / Renk	Beyaz sıvı; uygulama sonrası şeffaf.
Ambalaj	20 L bidon; 180 L varil; 1000 L büyük ambalaj.
Raf Ömrü	Uygun depolamada üretimden itibaren 12 ay.
Depolama	Kapalı orijinal ambalajda, kuru (bağıl nem ≤%60), +5°C / +25°C ortamda saklayınız. Güneşten, dondan ve ısı kaynaklarından koruyunuz; kullanılmadığında kapağı sıkıca kapatınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

Hazırlık / Yöntem	Seyreltilmez / düşük basınçlı püskürtme.
Yağmurdan Koruma	2-3 saat ve film kuruyana kadar.
+10°C: Yaya / Film Kürü	~16 saat / ~24 saat
+20°C: Yaya / Film Kürü	~8 saat / ~20 saat
+30°C: Yaya / Film Kürü	~6 saat / ~16 saat

TEKNİK BİLGİ

Yoğunluk	1,0 ± 0,1 g/cm³
Deney Referansı	ASTM C156 (su kaybı deneyi)
Su Kaybı Sonucu	Güncel deney raporu ile teyit gerekir.

Süreler belirtilen yüzey sıcaklıkları içindir; saha koşullarına bağlıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Artan ürünü ve kirlenmiş ambalajı yerel kurallara uygun yetkili atık toplama/bertaraf kuruluşuna veriniz. Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yakmayınız.

b) Yasal Sorumluluk:

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Akrilik polimer emülsiyon esaslı, su bazlı sıvı kür.

DİSPERSİYON ESASLI ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Cilt ve göz ile temastan kaçınınız. Uygun koruyucu eldiven ve göz koruyucu kullanınız; çalışma alanını havalandırınız. Püskürtme sisi veya aerosolünü solumayınız. Çocuklardan uzak tutunuz; gıda ve içeceklerle birlikte saklamayınız. Tehlike sınıflandırması, koruyucu donanım ve etiket bilgileri için güncel ürün GBF'sini esas alınız.

TEKNİK VERİLER	
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 01410 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
8004 TERMA KÜR AC	
ASTM C156	
Kimyasal Yapı	Akrilik emülsiyon / su bazlı
Görünüm	Beyaz; kuruyunca şeffaf
Yoğunluk	1,0 ± 0,1 g/cm³
Deney Yöntemi	ASTM C156
Su Kaybı Sonucu	Üretici teyidi gerekli
Sarfiyat, kg/m²	Alan birimi teyit edilmeli
Raf Ömrü	12 ay

ASTM C156, kür malzemelerinin su kaybını sınırlandırmasını ölçen deney yöntemidir.

Sayısal ürün sonucu ve uygunluk için güncel deney raporu esas alınır.

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
8004 TERMA KÜR AC
Ekim 2026 • Türkçe