8005 TERMA FLOOR SELF

Kendiliğinden Yayılan Zemin Tesviye Şapı

8005 TERMA FLOOR SELF; çimento, yüksek alüminalı çimento ve akışkanlaştırıcı katkılar içeren, tek bileşenli zemin tesviye şapıdır. İç mekân beton ve çimento esaslı altlıklarda, seramik, PVC, halı veya parke öncesi düzgün bir yüzey oluşturur. Kendiliğinden yayılan yapısıyla ince yüzey bozukluklarının giderilmesini kolaylaştırır.

EN 13813



KULLANIM YERLERİ

• İç mekân, yatay ve yaya trafiğine uygun beton/çimento esaslı zeminlerde.
• Seramik, PVC, halı ve parke kaplamaları öncesi tesviyede.
• Standart **3-10 mm**; kuru agrega ilavesiyle **10-30 mm** düzeltmelerde.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Kendiliğinden yayılarak düzgün bir kaplama altlığı oluşturur.
• Tek bileşenlidir; ölçülü suyla kolay hazırlanır.
• ≥25 N/mm² basınç ve ≥6 N/mm² eğilme dayanımı.
• Uygun agrega ile daha kalın tesviyeye imkân verir.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey kuru, sağlam ve temiz olmalıdır. Zayıf tabaka, toz, yağ ve kalıntıları gideriniz. **4 × 4 m anolar** planlayınız; mevcut hareket derzlerini kapatmayınız. **3 cm'den derin** kusurları uygun Terma Grout ile **6-8 saat önce** onarınız; dayanımını kontrol ediniz. Uygun Terma astarla emiciliği dengeleyiniz; astarın kendi föyündeki kuruma süresini izleyiniz.

b) Ürün Hazırlığı:

25 kg tozu 5-5,5 L temiz suya yavaşça ekleyiniz. Düşük devirde topaksız karıştırınız; **2-3 dakika** dinlendirip **1-2 dakika** yeniden karıştırınız. Kap ömrü **30-35 dakika** olsa da karışımı **15 dakika içinde zemine yerleştiriniz**. Su oranını artırmayınız, priz alan harcı yeniden sulandırmayınız.

c) Uygulama Yöntemi:

Astarlanmış zemine döküp mala/ano ile **3-10 mm** ayarlayınız. **10-30 mm** için **%20 kuru 0-4 mm agrega** (25 kg toza 5 kg) ekleyiniz. Yaş harcı kirpi rulo ile havasızlaştırınız; çivili ayakkabı kullanınız. **1 cm'de yaya trafiği en az 24 saat**; kaplama için **en az 3 gün** bekleyip kalınlık, kalan nem ve kaplama şartlarını kontrol ediniz.

SARFİYAT

1 cm kalınlık için **19-21 kg/m²** kuru ürün. Yüzey ve kayıplara bağlıdır. Agregalı karışımın sarfiyatını uygulama alanında ayrıca belirleyiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Ortam ve yüzey **+5°C / +35°C** olmalıdır. Hızlı kurumadan koruyunuz.
• Donmuş veya 24 saatte don riski olan yüzeylerde, doğrudan güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamayınız.
• Dış mekân, endüstriyel yük, sürekli ıslak/nemli zemin veya açık aşınma yüzeyi için değildir.
• Yerden ısıtmayı **24 saat önce** kapatınız; **en erken 72 saat sonra**, yeterli kuruma sağlanınca kademeli açınız.

Aletlerin Temizliği:

Aletleri hemen suyla temizleyiniz. Sertleşmiş malzemeyi mekanik olarak uzaklaştırınız.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Çimento, yüksek alüminalı çimento ve akışkanlaştırıcı katkılar.
Görünüm / Renk	Gri toz.
Ambalaj / Palet	25 kg kraft torba; 60 torba/palet.
Raf Ömrü	Uygun depolamada üretimden itibaren 12 ay.
Depolama	Serin, kuru ve dondan korunan yerde, kapalı orijinal ambalajda saklayınız. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli üst üste istiflemeyiniz. İlk giren ilk çıkar düzeni uygulayınız. Açılan ambalajı kapatıp 1 haftada kullanınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

Karışım Suyu	5-5,5 L / 25 kg
Dinlendirme / Karıştırma	2-3 dakika / 1-2 dakika
Yerleştirme / Kap Ömrü	≤15 dk / 30-35 dk
Kalınlık / Agrega	3-10 mm / %20 agrega ile 10-30 mm
Yürüme / Kaplama	1 cm'de ≥24 saat / en az 3 gün + nem kontrolü.

TEKNİK BİLGİ

Toz Yoğunluğu	1,40 ± 0,50 g/cm³
Harç Yoğunluğu	2,20 ± 0,25 g/cm³
Basınç / Eğilme Dayanımı	≥25 / ≥6 N/mm²
Böhme Aşınma	22 cm³/50 cm²

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:
Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ /Portland Çimento

RİSK İŞARETLERİ
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.



GHS05 GHS07

TEKNİK VERİLER	
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 01410 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
8005 TERMA FLOOR SELF	
EN 13813	
Yangına Tepki	A1fl
Aşındırıcı Madde Salınımı	CT
Su Geçirgenliği	NPD
Su Buharı Geçirgenliği	NPD
Basınç Dayanımı	≥25 N/mm²
Eğilme Dayanımı	≥6 N/mm²
Aşınma Direnci	22 cm³/50 cm²
Darbe Sesi Yalıtımı	NPD
Ses Yutma	NPD
Isıl Direnç	NPD
Kimyasal Direnç	NPD

İç mekân çimentolu tesviye şapı.

NPD: Performans belirlenmemiştir.

Dayanım ve aşınma değerleri ana teknik tabloya göredir; sınıf beyanı için güncel üretici belgesi esas alınır.

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
8005 TERMA FLOOR SELF
Ekim 2026 • Türkçe